

# BAC DE RETENTION 5X3M

**Bassin de récupération des  
liquides portant atteinte à  
l'environnement.**

G-104009 / A l'unité

## Propriétés

Fabriqué en tissu 100% recyclable.

La zone de rétention se crée en quelques minutes seulement après dépliage et mise en place des équerres dans les fourreaux.

Faible encombrement plié.

Déploiement aisé et rapide.

Son faible poids permet de le déplacer en place et à vide.

Permet le stockage d'une batterie suspecte ou d'un véhicule électrique accidenté pendant la période de quarantaine.

Textile technique résistant aux carburants, aux hydrocarbures et produits chimiques \* \*

Résiste à l'acide fluorhydrique\*\*

\*\* cf tableau des compatibilités.

## Caractéristiques

Enduction : Mélange de PVC / Etylène/ Acétate de Vinyl.

Fil : 1100 dtex PES HT.

Dimensions : 5,0 x 3,0 x 0,1m.

Contenance : 1,2m<sup>3</sup>.

Poids : 1000g/m<sup>2</sup> (ASTM D 751).

Résistance rupture (chaîne/trame) : 400 / 380 daN/ 5 cm (ASTM D 751 procédure B).

Résistance déchirure (chaîne/trame) : 32 / 25 daN (ASTM D 751 procédure B).

Adhérence à sec : 20 daN/5 cm (ASTM D 751).

Températures extrêmes d'utilisation : -40°C/ +70°C (DIN 53361).

## Mode d'emploi

Le sol doit être stable et propre.

Déplier le bac en totalité sur toute la surface du sol.

Introduire les équerres dans les fourreaux.

Après utilisation, pensez à nettoyer le bac de rétention avec un absorbant s'il est souillé.

**ATTENTION : NE PAS REPLIER LE BAC EN LAISSANT LES EQUERRES DANS LES FOURREAUX.**

## Recommandations

Information déchet : en cas d'utilisation d'absorbant pour nettoyer le bac :

L'absorbant prend le code déchet du produit absorbé.

L'élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.



\*\* Tableau des compatibilités

SOLUTIONS EAUX / SELS		ALCOOLS ET AUTRES COMPOSES ORGANIQUES	
Eau	A	100% Methanol	A
2% Potassium Chloride brine solution	A	100% Ethanol	A
10% Potassium Chloride brine solution	A	100% Isopropanol	A
Eau de Mer	A	100% Butanol	A
10% Sodium Chloride brine solution	A	Alcohol blends	A
25% Sodium Chloride brine solution	A	Ethoxylated C12+ alcohols	(A)
38% Calcium Chloride brine solution	A	Acetylenic alcohols (i.e., propargyl alcohol)	(A)
ACIDES ET ANHYDRES ORGANIQUES			
50% Citric Acid solution	A	100% Triethanolamine	(B)
10% Acetic Acid solution	(B)	100% Diethanolamine	(B)
Glacial Acetic Acid	(C)	100% Monoethanolamine	(B)
Acetic Anhydride	(C)	70% Tetramethyl ammonium chloride (quat)	(A)
60/40 Acetic Acid/Acetic Anhydride	(C)	50% Tetramethyl ammonium chloride (quat)	(A)
Acrylic Acid	(C)	100% Glycerin	A
		100% Ethylene glycol	A
		100% Diethylene glycol	A
		100% Ethylene glycol monobutyl ether	(B)
ACIDES MINERAUX		CARBURANTS ET HUILES	
32% Hydrochloric Acid	C	Gasoline	B
20% Hydrochloric Acid	(C)	Kerosene	A
15% Hydrochloric Acid	(B)	Diesel	A
Hydrochloric Acid/Acetic Acid blends	(C)	Xylene	(C)
Acide Fluorhydrique	A	Toluene	C
		Heavy Aromatic Naphtha (HAN)	(A)
		Mineral oil	A
		Motor oil	A
		Hydrogenated Mineral oil, Flash > 175F	(A)
		Palm oil	(A)
		d-Limonene	(A)
ALKALIS		ABSORBEURS D'OXYGENE	
50% Potassium Hydroxide solution	A	Sodium thiosulfate	(A)
50% Ammonium Hydroxide solution	A		
50% Potassium Carbonate solution	A		
50% Sodium Hydroxide solution	A		
KOH and Pot carb blends	A		
OXYDANTS			
Hydrogen peroxide	A		
Sodium hypochlorite	A		
Calcium hypochlorite	(A)		

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260323