

AÉROSOLS

# PRIMAIRE ACRYLIQUE GRIS C RAL 7040

Apprêt garnissant gris clair

G-105182 / 500ML

## Propriétés

Primaire aérosol garnissant facilement ponçable à base d'acrylique utilisé pour supprimer les rayures ou des imperfections sur des surfaces métalliques ou pré mastiquées et bouche-pores des surfaces poreuses. Haut pouvoir couvrant en monocouche. Faible encrassement du papier de ponçage.

## Caractéristiques

Température de travail env. 15-30 ° C.  
Consommation env. 150 ml/m<sup>2</sup> par couche.  
15 minutes à 20°C

## Mode d'emploi

Enlever la rouille, dégraisser et nettoyer soigneusement la surface.  
Poncer avec P600.

Applicable à partir du P240  
Agiter l'aérosol une minute environ.  
Appliquer à 20 à 30 centimètres du support

Si plusieurs couches sont appliquées, laisser sécher au moins dix minutes entre chaque couche.

## Recommandations

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Pas préconiser sur support plastique.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.



by  
**GETRAC**

KCX



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260401