

PRIMAIRE GRIS F M SUR M

Apprêt gris foncé mouillé sur mouillé

G-105194 / 400ML

Propriétés

Apprêt contre la corrosion. Utilisé sur l'acier, l'aluminium, galvanisé, ancien revêtement, mastic et du bois. S'utilise directement, sur les principaux plastiques, utilisés dans l'industrie automobile, plastiques tels que EPDM, PP, PU, ABS, PVC, PE, PP, UP, PC, SAN. Idéal spot repair. Ne génère pas de voile lors de l'application ce qui permet de peindre directement dessus.

Caractéristiques

Soudable.

Peut être recouvert par peinture à base d'eau.

Température de travail env. 15-30 ° C.

Consommation env. 400ml/m² par couche.

Haut pouvoir couvrant.

Apprêt à fine couche.

Séchage à coeur 15 minutes à 20°C.

Mode d'emploi

Dégraisser et nettoyer soigneusement la surface.

Poncer avec P800 à 1000.

Applicable dès le grain P400.

Agiter l'aérosol deux minutes environ.

Si plusieurs couches sont appliquées, laisser sécher au moins 10 minutes entre chaque couche.

Recommandations

Tester la compatibilité lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des primaires, des apprêts, des peintures ou vernis.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.



by
GETRAC

KC
X
G
K



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260401