

GAINE THERMO

Gaine thermoretractable sans adhésif

G-105211

Propriétés

GAINE THERMORETRACTABLE hautes performances, à base de polyoléfine modifiée, présentant un équilibre remarquable de propriétés.

Possède une combinaison unique de propriétés physiques, chimiques et électriques convenant à de multiples applications.

Bonne résistance aux agents chimiques et aux solvants.

Flexible. Résistant à la flamme.

Elle satisfait aux exigences de nombreuses spécifications militaires et industrielles.

Utilisée dans de nombreuses applications pour le gainage léger de faisceaux électriques, l'isolation et pour apporter une résistance mécanique.

Convient parfaitement pour l'isolation de composants électriques et électroniques de formes et de diamètres très variés (condensateurs, résistances, etc...).

Caractéristiques

Gaine	Diamètre minimal avant rétreint	Diamètre maximum après rétreint
Références		
3GT24	2,4mm	1,2mm
3GT32	3,2mm	1,6mm
3GT48	4,8mm	2,4mm
3GT64	6,4mm	3,2mm

Couleur : noire.

Dimension : manchon de 10cm.

Rapport de rétreint : 2/1.

Température continue d'utilisation : -55 à +135°C.

Température minimale de rétreint : +95°C.

Température minimale de rétreint complet : +121°C.

Conditionnement

Produit

Article

Sachet de 50

GAINE THERMO 2.4-1.2 (X50)

G-102798

Sachet de 50

GAINE THERMO 3.2-1.6 (X50)

G-102799

Sachet de 50

GAINE THERMO 4.8-2.4 (X50)

G-102800

Sachet de 50

GAINE THERMO 6.4-3.2 (X50)

G-102801



by
GETRAC



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com —
www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260601