

Entrobée

BRASURE

Argent 40%

Convient pour tous les assemblages avec jeux serrés sur métaux cuivreux et ferreux.

Acier inoxydable.
Assemblage de ces métaux entre eux.
Ne dégage pas d'odeur.
Convient au brasage en position.

540 Sn E
880.109
Ø 2,0mm



Propriétés mécaniques :
plage (°C) : 650-710,
densité : 9.1,
résistance mécanique
(Mpa) : 480
allongement : 30 %

Composition chimique :
Ag 40% - Cu 30% -
Zn 28% - Sn 2%

**Description
et applications :**
Excellent compromis
technique fluidité,
température.
Froid, climatisation.

DIN 8513 : L-Ag40 Sn
EN 1044 : AG 105

Usage
professionnel
uniquement

Sans cadmium

**ALLIAGES
INDUSTRIES**

Distribué par



Concentré d'énergies

Renseignements
► N° Indigo 0 825 000 600

0,15 € TTC / MH