

Enrobée

BRASURE

Argent 34%

Convient pour tous les assemblages avec jeux serrés sur métaux cuivreux et ferreux. Excellente pénétration de cet alliage. Ne dégage pas d'odeur désagréable. Pièces propres avec peu de résidus (solubles à l'eau).

534 Sn E

880.111

Ø 2,0mm



Propriétés mécaniques :
plage (°C) : 630-730,
densité : 8.7,
résistance mécanique
(Mpa) : 460
allongement : 25 %

Composition chimique :
Ag 34% - Cu 36,5% -
Zn 26,9% - Sn 2,5% -
Si 0,1%

**Description
et applications :**
Excellent
comportement
toutes positions.
Industrie du froid.

DIN 8513 : L-Ag34 Sn

EN 1044 : AG 106

Usage
professionnel
uniquement

Sans cadmium

ALLIAGES INDUSTRIES

Distribué par



Concentré d'énergies

Renseignements

► N° Indigo 0 825 000 600

0,16 € TTC / MN